



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ημερ/νία έκδοσης: 2016

ΡΙΠΟΛΙΝΗ ΝΕΡΟΥ AQUA TETRALAC SATINE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΡΙπολίνη νερού σατινέ, υψηλής ποιότητας κατάλληλη για ξύλινες και μεταλλικές επιφάνειες. Ιδανική για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Είναι κατάλληλη για την επαναβαφή παλαιών βερνικοχρωμάτων διαλύτου. Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση, καλυπτικότητα και άριστο φινίρισμα. Δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου. Φιλική στον χρήστη και στο περιβάλλον.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|---|--|
| Ποκνότητα | : 1,03 - 1,23 ανάλογα με την απόχρωση (ΕΛΟΤ EN ISO 2811 20°C) |
| Ιξώδες | : 2.500 - 3.500 mPas (ASTM D2196-86 25°C) |
| pH | : 8.5 - 9.2 (ASTM E70) |
| Αραίωση | : 5 % με νερό για ρολό ή πινέλο και 10 – 20% για πιστόλι |
| Απόδοση | : 12 - 14 m ² /lt ανά στρώση |
| Στέγνωμα | : Στην αφή σε 30 λεπτά και επαναβάφεται σε 5 - 6 ώρες |
| Αποχρώσεις | : Σε απεριόριστες αποχρώσεις με το σύστημα χρωματισμού TETRALUX |
| Συσκευασία | : Λευκό-Βάσεις: 750ml, 2.5lt, 10lt |
| ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις) | : Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/EK είναι 130gr/lt (2010). (Κατηγορία A: “δ”, Τύπος: Y, Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης για τελειώματα και επενδύσεις από ξύλο και μέταλλο). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 129gr/lt. |
| Εργαλεία βαφής | : Πινέλο, ρολό και πιστόλι Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από τα εργαλεία μέσα στο δοχείο και καθαρίστε τα αμέσως με ζεστό νερό και σαπουνάδα. |
| Συνθήκες εφαρμογής | : Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 10°C και άνω των 35°C |
| Αποθήκευση | : Σε θερμοκρασίες από 5°C έως 40°C σε σκιερό μέρος. Κλείστε το δοχείο |



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ημερ/νία έκδοσης: 2016

μετά από κάθε χρήση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ανακινήστε καλά πριν την χρήση

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από ξένα σώματα και ουσίες. Εφαρμόζεται σε δυο στρώσεις για τέλειο αποτέλεσμα. Στεγνώνει σε μια ώρα και επαναβάφεται σε 5-6 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί μεταβάλλονται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Για άβαφες ή φθαρμένες ξύλινες επιφάνειες χρησιμοποιούμε ως υπόστρωμα βελατούρα νερού AQUA PRIMER της TETRALUX. Για άβαφες ή φθαρμένες μεταλλικές επιφάνειες χρησιμοποιούμε ως υπόστρωμα αντισκωριακό TETRARUST της TETRALUX.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μακριά από τα παιδιά • Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. • Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό αν αισθανθείτε αδιαθεσία • Διάθεση του περιεχομένου και περιέκτη σύμφωνα με όλους τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς
Περιέχει: Μίγμα 5-γλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη[EC no247-500-7] και 2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη[EC no220-239-6](3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777