



## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ημερ/νία έκδοσης: 2016

### ΜΟΝΟΛUX ΤΟΙΧΩΝ 740

#### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ελαστομερές ακρυλικό στεγανωτικό χρώμα. Σχηματίζει αδιάβροχη ελαστική μεμβράνη που δεν επηρεάζεται από ακραίες κλιματολογικές συνθήκες και χημικούς ρύπους. Ιδανικό για βαφή θερμοπρόσοψης. Δημιουργεί επιφάνεια εξωτερικά αυτοκαθαριζόμενη και εσωτερικά επιτρέπει την διαπερατότητα των υδρατμών.



#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

<b>Ποκνότητα</b>	: 1,36 - 1,37 (ΕΛΟΤ EN ISO 2811 20°C)
<b>Ιξώδες</b>	: 8.000 - 10.000 mPas (ASTM D2196-86 25°C)
<b>pH</b>	: 8.5 - 9.2 (ASTM E70)
<b>Αντοχή στην υγρή τριβή</b>	: 10.000 κύκλους (DIN 53778)
<b>Αραίωση</b>	: 5 - 10% με νερό
<b>Απόδοση</b>	: 12 m <sup>2</sup> /lt ανά στρώση
<b>Στέγνωμα</b>	: Στην αφή σε 1 ώρα και επαναβάφεται σε 2-3ώρες
<b>Αποχρώσεις</b>	: Σε απεριόριστες αποχρώσεις με το σύστημα χρωματισμού TETRALUX
<b>Συσκευασία</b>	: 750ml, 3lt, 10lt
<b>ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)</b>	: Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ είναι 40gr/lt (2010). (Κατηγορία Α: "γ", Τύπος: Υ, Για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού υποστρώματος). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 39gr/lt.
<b>Εργαλεία βαφής</b>	: Πινέλο, ρολό και πιστόλι Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από τα εργαλεία μέσα στο δοχείο και καθαρίστε τα αμέσως με ζεστό νερό και σαπουνάδα.



## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ημερ/νία έκδοσης: 2016

<b>Συνθήκες εφαρμογής</b>	: Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 10°C και άνω των 35°C
<b>Αποθήκευση</b>	: Τα δοχεία να παραμένουν κλειστά σε θερμοκρασία από 5 °C έως 40 °C σε σκιερό μέρος. Κλείστε το δοχείο μετά από κάθε χρήση.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

### Ανακινήστε καλά πριν την χρήση

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από ξένα σώματα και ουσίες.

<b>Αβαφες επιφάνειες</b>	<b>1<sup>ο</sup> χέρι:</b> Αστάρωμα με αστάρι διαλύτου ή νερού TETRADUR <b>2<sup>ο</sup> χέρι:</b> Μία στρώση Monolux τοίχων 740. Αραιώση 5-10% με νερό <b>3<sup>ο</sup> χέρι:</b> Μία στρώση Monolux τοίχων 740. Αραιώση μέχρι 10% με νερό
<b>Βαμμένες επιφάνειες</b>	Ξύσιμο, στοκάρισμα και αστάρωμα με αστάρι TETRADUR στα σαθρά σημεία και επαναβαφή με 2 στρώσεις Monolux τοίχων 740 αραιωμένο 5-10% με νερό

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μακριά από τα παιδιά • Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος •

Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. • Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό αν αισθανθείτε αδιαθεσία • Διάθεση του περιεχομένου και περιέκτη σύμφωνα με όλους τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς

Περιέχει: Μίγμα 5-γλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη[EC no247-500-7] και 2-μεθυλο-2Η-ισοθειαζολ-3-όνη[EC no220-239-6](3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777