

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ημερ/νία έκδοσης: 2016

# ΤΗΡΜΟΛΥΧ ΚΥΨΕΛΩΝ 730

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλής ποιότητας ειδικό χρώμα νερού για κυψέλες. Ελαστομερές ακρυλικό 100% ενεργειακό θερμοκεραμικό χρώμα κατάλληλο για την βαφή νέων άβαφων κυψελών αλλά και για την επαναβαφή βαμμένων με νεφτίσιο βερνικόχρωμα. Πιστοποιημένο προϊόν για την υψηλή ανακλαστικότητα και το χαμηλό συντελεστή αγωγιμότητας που διαθέτει. Προστατεύει την κυψέλη από ακραίες κλιματολογικές συνθήκες ψύχους ή υψηλής θερμοκρασίας. Διατηρεί την ελαστικότητά του ακόμα και σε θερμοκρασίες από  $-20^{\circ}\text{C}$  έως  $80^{\circ}\text{C}$  και καλύπτει τέλεια τριχοειδή και μικρορωγμές. Προσφέρει εξαιρετική στεγάνωση των κυψελών από την υγρασία. Είναι απόλυτα φιλικό στην αποικία, τον χρήστη και το περιβάλλον. Εφαρμόζεται σε κάθε είδους παλαιές και νέες κυψέλες και προσφέρει μία θαυμάσια ματ επιφάνεια. Δεν απαιτείται ειδικό αστάρι.



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

<b>Πυκνότητα</b>	: 0,96 - 0,99 ανάλογα με την απόχρωση (ΕΛΟΤ EN ISO 2811 20°C)
<b>Ιξώδες</b>	: 5.500 - 6.500 mPas (ASTM D2196-86 25°C)
<b>pH</b>	: 8.5 - 9.2 (ASTM E70)
<b>Αραίωση</b>	: 5 - 10% με νερό
<b>Απόδοση</b>	: 10 - 12 m <sup>2</sup> /lt ανά στρώση
<b>Στέγνωμα</b>	: Στην αφή σε 1 ώρα και επαναβάφεται σε 5-6 ώρες
<b>Αποχρώσεις</b>	: Λευκό, Μπλε, Κόκκινο, Κίτρινο, Πράσινο
<b>Συσκευασία</b>	: 0,75lt, 2,5lt, 10lt
<b>ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)</b>	: Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/EK είναι 40g/lt (2010). (Κατηγορία Α: "γ", Τύπος: Y, Για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού υποστρώματος) Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 39gr/lt.
<b>Εργαλεία βαφής</b>	: Πινέλο, ρολό και πιστόλι  Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από τα εργαλεία μέσα στο δοχείο και καθαρίστε τα αμέσως με ζεστό νερό και



## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ημερ/νία έκδοσης: 2016

σαπουνάδα.

<b>Συνθήκες εφαρμογής</b>	: Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 10°C και άνω των 35°C
<b>Αποθήκευση</b>	: Σε θερμοκρασίες από 5°C έως 40°C σε σκιερό μέρος. Κλείστε το δοχείο μετά από κάθε χρήση.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

### Ανακινήστε καλά πριν την χρήση

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από ξένα σώματα και ουσίες.

<b>Αβαφες κυψέλες</b>	Ασταρώνουμε από το ίδιο το προϊόν αραιωμένο 50% περίπου με νερό. Εφαρμόζουμε πρώτα στις ενώσεις από το ίδιο το προϊόν χωρίς αραιώση μία ή δύο στρώσεις. Η βαφή εφαρμόζεται σε δύο στρώσεις τουλάχιστον για τέλειο αποτέλεσμα. Αραιώνεται με νερό σε ποσοστό έως 5% για εφαρμογή με πινέλο, ρολό ή βούρτσα και σε ποσοστό έως 10% με πιστόλι. Στεγνώνει σε μία ώρα και επαναβάφεται σε 5-6 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί μεταβάλλονται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Καλύπτει 10-12m <sup>2</sup> /lt ανά στρώση. Για την καλύτερη δυνατή ενεργειακή απόδοση χρειαζόμαστε πάχος φιλμ 300μm και το επιτυγχάνουμε συνήθως με τρεις στρώσεις.
<b>Βαμμένες κυψέλες</b>	Ασταρώνουμε από το ίδιο το προϊόν αραιωμένο 50% περίπου με νερό. Η βαφή εφαρμόζεται σε δύο στρώσεις για τέλειο αποτέλεσμα. Αραιώνεται με νερό σε ποσοστό έως 5% για εφαρμογή με πινέλο, ρολό ή βούρτσα και σε ποσοστό έως 10% με πιστόλι. Στεγνώνει σε μία ώρα και επαναβάφεται σε 5-6 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί μεταβάλλονται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Καλύπτει 10-12m <sup>2</sup> /lt ανά στρώση. Για την καλύτερη δυνατή ενεργειακή απόδοση χρειαζόμαστε πάχος φιλμ 300μm και το επιτυγχάνουμε συνήθως με τρεις στρώσεις.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μακριά από τα παιδιά • Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος •

Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. • Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό αν αισθανθείτε αδιαθεσία • Διάθεση του περιεχομένου και περιέκτη

σύμφωνα με όλους τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς

Περιέχει: Μίγμα 5-γλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη[EC no247-500-7]και 2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη[EC no220-239-6](3:1).Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777