



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ημερ/νία έκδοσης: 2020

SOVALUX DECOR 557-558

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ακρυλικός, υδαταπωθητικός σοβάς έτοιμος προς χρήση. Έχει άριστη πρόσφυση σε όλα τα δομικά υλικά όπως σκυρόδεμα, σοβάς, τσιμεντοσανίδα, γυψοσανίδα κ.τ.λ. Δε ρηγματώνει και παρουσιάζει υψηλή υδροφοβία. Καταργεί την ανάγκη βαφής των όψεων και λόγω της υψηλής ελαστικότητας που διαθέτει, είναι ιδανικός ως τελική επίστρωση στις κατασκευές για την εκ των υστέρων θερμομόνωση κτιρίων.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ποκνότητα : 1,75-1,82 (ΕΛΟΤ EN ISO 2811 20°C)

Ιξώδες : 45.000 – 55.000 mPas (ASTM D2196-86 25°C)

pH : 8.6-8.9 (ASTM E70)

Θερμική αγωγιμότητα : $\lambda=0,7W(mk)$

Αραίωση : Χωρίς αραίωση

Απόδοση : 2,5-3,8 kg/m² ανάλογα με την κοκκομετρία ,το επιθυμητό διακοσμητικό αποτέλεσμα και την χρήση.

ΠΡΟΪΟΝ	Κοκκομετρία	Πάχος στρώσης	Κατανάλωση
SOVALUX DECOR	2mm	2mm	2.5-2.8kg/m ²
SOVALUX DECOR	3mm	3mm	3.4-3.8kg/m ²

Στέγνωμα : Στην αφή σε 1 ώρα και επαναβάφεται σε 2-3ώρες

Αποχρώσεις : Σε απεριόριστες αποχρώσεις με το σύστημα χρωματισμού TETRALUX
- Οι Α' ύλες που χρησιμοποιούνται (φυσικά πετρώματα) στο σοβά μπορεί να δημιουργήσουν μικρές διαφορές στο χρωματισμό . για τον λόγο αυτό πρέπει να επιδιώκεται ο χρωματισμός από τις ίδιες παρτίδες παραγωγής.

Συσκευασία : Λευκό: 18kg, 25kg

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές : Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σύμφωνα με την Οδηγία



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ημερ/νία έκδοσης: 2020

Ενώσεις)	2004/42/EK είναι 140gr/lit (2010). (Κατηγορία Α: "θ", Τύπος:Υ, Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού) Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο <140gr/lit.
Εργαλεία βαφής	: Ανοξειδωτή λεία μεταλλική σπάτουλα, πλαστική σπάτουλα ή μηχανή εκτόξευσης Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από τα εργαλεία μέσα στο δοχείο και καθαρίστε τα αμέσως με ζεστό νερό και σαπουνάδα.
Συνθήκες εφαρμογής	: Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 10°C και άνω των 35°C
Αποθήκευση	: Τα δοχεία να παραμένουν κλειστά σε θερμοκρασία από 5 °C έως 40 °C σε σκιερό μέρος. Μετά το άνοιγμα το προϊόν μπορεί να διατηρηθεί αν το δοχείο σφραγιστεί καλά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ανακινήστε καλά πριν την χρήση

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό και απαλλαγμένο από ξένα σώματα και ουσίες. Ακολουθεί μια στρώση με το ειδικό αστάρι SOVADUR ή με αστάρι νερού ή διαλύτου TETRADUR (αδιάβροχα υποστρώματα με μεγάλη διεισδυτικότητα και ισχυρή πρόσφυση). Μετά το στέγνωμα του ασταριού και πριν από τη χρήση αναδεύουμε καλά το υλικό και το εφαρμόζουμε με ανοξειδωτή, λεία, μεταλλική σπάτουλα ή με τη χρήση μηχανής εκτόξευσης. Όσο η στρώση του Sovalux Decor είναι νωπή (περίπου μετά από 15-20 λεπτά), γίνεται το φινίρισμα της επιφάνειας 'πατητά' ή 'τριφτά' με πλαστική σπάτουλα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μακριά από τα παιδιά • Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. • Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό αν αισθανθείτε αδιαθεσία • Διάθεση του περιεχομένου και περιέκτη σύμφωνα με όλους τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς

Προσοχή! Κατά τον ψεκασμό μπορούν να σχηματιστούν επικίνδυνα εισπνεύσιμα σταγονίδια. Μην αναπνέετε το εκνέφωμα ή τα σταγονίδια

Περιέχει: 2-μεθυλισοθειαζολ-3(2H)-όνη, μίγμα των 5-χλωρο-2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη και 2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ημερ/νία έκδοσης: 2020

CE

Tzelos E. Anastasios & Co
5A Street 7/8 , 57022
Industrial Area of Thessaloniki
Sindos, Greece
13

EN 15824

External render based on organic binders

Water vapour permeability: V2
Water absorption: W3
Adhesion: 0,4 Mpa
Durability: NPD
Thermal conductivity: $\lambda=0,7 \text{ W/(mK)}$
Reaction to fire: Euroclass C