



## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ημερ/νία έκδοσης:2021

### 910 ΑΣΤΑΡΙ ΔΙΑΛΥΤΟΥ TETRADUR

#### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαφανές μικρονιζέ αδιάβροχο υπόστρωμα με ισχυρή πρόσφυση και μεγάλη διεισδυτικότητα. Συνίσταται ιδιαίτερα για αστάρωμα επιφανειών, που βάφονται με ακρυλικά χρώματα, πλαστικά, RELIEF, τσιμεντοχρώματα και στεγανωτικά. Είναι ιδανικό για νέες και παλιές πορώδεις επιφάνειες. Αδιαβροχοποιεί τις επιφάνειες, ενώ ταυτόχρονα αναπνέει.



#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ποκνότητα	: 0,82 - 0,92(ΕΛΟΤ EN ISO 2811 20°C)
Ιξώδες	: 20 - 35mPas(ASTMD2196-86 25°C)
Αραίωση	: 20 - 100% με Διαλυτικό Νο 804
Απόδοση	: 13 - 15m <sup>2</sup> /l ανά στρώση ανάλογα με την αραίωση και την απορροφητικότητα της επιφάνειας
Στέγνωμα	: Στην αφή σε 1 ώρα και εφαρμογή τελικού χρώματος σε 2 - 3ώρες. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τη θερμοκρασία, την υγρασία, το πάχος φιλμ και την κινητικότητα του αέρα)
Αποχρώσεις	: Διάφανο
Συσκευασία	: 750ml, 5lt, 20lt
ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)	: Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ είναι 750gr/l (2010). (Κατηγορία Α: “η”, Τύπος:Δ, Συνδεδετικά αστάρια) Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 749gr/l.
Εργαλεία βαφής	: Πινέλο, ρολό και πιστόλι. Για το πλύσιμο τους αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από τα εργαλεία μέσα στο δοχείο και καθαρίστε τα αμέσως με διαλυτικό 804 ή 806 γενικής χρήσης. Αμέσως μετά πλύνετε τα με ζεστό νερό και σαπουνάδα.
Συνθήκες εφαρμογής	: Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 10°C και άνω των 35°C



## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ημερ/νία έκδοσης:2021

**Αποθήκευση** : Σε θερμοκρασίες από 5°C έως 40°C σε σκιερό μέρος. Κλείστε το δοχείο μετά από κάθε χρήση.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

### Ανακινήστε καλά πριν την χρήση

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από ξένα σώματα και ουσίες.

<b>Αραίωση</b>	Τοίχοι: Έως 100% με Διαλυτικό Νο 804 της <b>TETRALUX</b> . Ταράτσες: Έως 20% με Διαλυτικό Νο 804 της <b>TETRALUX</b> .
<b>Απόδοση</b>	Τοίχοι: Καλύπτει 13-15m <sup>2</sup> /lt στρώση, ανάλογα με την αραίωση και την απορροφητικότητα της επιφάνειας. Ταράτσες: Καλύπτει 8-10m <sup>2</sup> /lt ανά στρώση, ανάλογα με την αραίωση και την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Χειρίζεστε με προσοχή. Πριν και κατά τη διάρκεια της χρήσης, τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας που αναγράφονται στις συσκευασίες και τα δοχεία, συμβουλευτείτε τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας της TETRALUX και ακολουθείτε όλους τους τοπικούς ή εθνικούς κανόνες ασφαλείας.