



## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ημερ/νία έκδοσης: 2020

### BETOCONTACT RED WILD

#### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το BETOCONTACT RED WILD της TETRALUX είναι βελτιωτικό αστάρι πρόσφυσης ειδικών ρητινών με χαλαζιακή άμμο και μεγάλη αντοχή στα αλκάλια. Προσφέρει άριστη πρόσφυση σε λείες επιφάνειες, όπως εμφανές μετόν, θερμομονωτικές πλάκες πολυστερίνης, πλακάκια κ.α.



#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ποκνότητα	: 1,54 - 1,59 (ΕΛΟΤ EN ISO 2811 20°C)
Ιξώδες	: 6.000 - 8.500 mPas (ASTM D2196-86 25°C)
Αραιώση	: Χωρίς αραιώση
Απόδοση	: 200 - 300 gr/m <sup>2</sup>
Στέγνωμα	: Στεγνώνει σε 30λεπτά και σοβατίζεται μετά από 6 – 7 ώρες.
Συσκευασία	: 1kg, 5kg, 15kg
ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)	: Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ είναι 30gr/lit (2010). (Κατηγορία Α: “ζ”, Τύπος:Υ, αστάρια) Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 29gr/lit.
Εργαλεία βαφής	: Ρολό, πινέλο, βούρτσα ή με κατάλληλη αντλία ψεκασμού Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από τα εργαλεία και καθαρίστε τα αμέσως με νερό και απορρυπαντικό διάλυμα.
Συνθήκες εφαρμογής	: Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 10°C και άνω των 35°C
Αποθήκευση	: Τα δοχεία να παραμένουν κλειστά σε θερμοκρασία από 5 °C έως 40 °C σε σκιερό μέρος. Μετά το άνοιγμα το προϊόν μπορεί να διατηρηθεί αν το δοχείο σφραγιστεί καλά.



## **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Ημερ/νία έκδοσης: 2020

## **ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

### **Ανακινήστε καλά πριν την χρήση**

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό και απαλλαγμένο από ξένα σώματα και ουσίες.

## **ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

Χειρίζεστε με προσοχή. Πριν και κατά τη διάρκεια της χρήσης, τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας που αναγράφονται στις συσκευασίες και τα δοχεία, συμβουλευτείτε τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας της TETRALUX και ακολουθείτε όλους τους τοπικούς ή εθνικούς κανόνες ασφαλείας.