



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ημερ/νία έκδοσης:2021

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΣΤΑΜΠΩΤΩΝ CONCRETE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ταχυστέγνωτο, ακρυλικό βερνίκι εμποτισμού διαλύτου. Ειδικά σχεδιασμένο για την προστασία πατητής τσιμεντοκονίας, δαπέδων από πέτρα και δομικά υλικά.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πυκνότητα	: 0,88 – 0,95(ΕΛΟΤ EN ISO 2811 20°C)
Ιξώδες	: 30-100mPas(ASTM D2196-86 25°C)
Αραίωση	: Έως 20 % με Διαλυτικό Νο 806
Απόδοση	: 7 - 8m ² /ltανά στρώση ανάλογα με την αραίωση και την απορροφητικότητα της επιφάνειας
Στέγνωμα	: Στην αφή σε 30 λεπτά και επαναβάφεται σε 2 - 3ώρες
Αποχρώσεις	: Διάφανο
Συσκευασία	: 2,5lt, 5lt, 20lt
ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)	: Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/EK είναι 750gr/lt (2010). (Κατηγορία Α: “η”, Τύπος:Δ, Συνδετικά αστάρια) Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 749gr/lt.
Εργαλεία βαφής	: Πινέλο, ρολό και πιστόλι. Για το πλύσιμο τους αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από τα εργαλεία μέσα στο δοχείο και καθαρίστε τα αμέσως με διαλυτικό 806 γενικής χρήσης. Αμέσως μετά πλύνετε τα με ζεστό νερό και σαπουνάδα.
Συνθήκες εφαρμογής	: Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 10°C και άνω των 35°C
Αποθήκευση	: Σε θερμοκρασίες από 5°C έως 40°C σε σκιερό μέρος. Κλείστε το δοχείο μετά από κάθε χρήση.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ημερ/νία έκδοσης:2021

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ανακινήστε καλά πριν την χρήση

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, απαλλαγμένες από ξένα σώματα και ουσίες, όπως λάδια, σκόνες, κερί, λίπος, άλατα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Χειρίζεστε με προσοχή. Πριν και κατά τη διάρκεια της χρήσης, τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας που αναγράφονται στις συσκευασίες και τα δοχεία, συμβουλευτείτε τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας της TETRALUX και ακολουθείτε όλους τους τοπικούς ή εθνικούς κανόνες ασφαλείας.