



## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ημερ/νία έκδοσης: 2023

### SOLLIEVO

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ακρυλικό επίχρισμα τεχνοτροπίας έτοιμο προς χρήση. Έχει άριστη πρόσφυση σε όλα τα δομικά υλικά όπως σκυρόδεμα, σοβάς, τσιμεντοσανίδα, γυψοσανίδα κ.τ.λ. Καταργεί την ανάγκη βαφής των όψεων και λόγω της υψηλής ελαστικότητας που διαθέτει, είναι ιδανικός ως τελική επίστρωση στις κατασκευές.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

<b>Πυκνότητα</b>	: 1,74-1,83 (ΕΛΟΤ EN ISO 2811 20°C)
<b>Ιξώδες</b>	: 45.000 – 55.000 mPas (ASTM D2196-86 25°C)
<b>pH</b>	: 8.6-8.9 (ASTM E70)
<b>Θερμική αγωγιμότητα</b>	: $\lambda=0,7$ W(mk)
<b>Αραίωση</b>	: Χωρίς αραίωση
<b>Απόδοση</b>	: 0,4mm: 1,3 έως 1,5 kg/m <sup>2</sup>
<b>Στέγνωμα</b>	: Στην αφή σε 1 ώρα στους 25°C
<b>Αποχρώσεις</b>	: Σε απεριόριστες αποχρώσεις με το σύστημα χρωματισμού TETRALUX - Οι Α' ύλες που χρησιμοποιούνται (φυσικά πετρώματα και τεχνητά υαλοσφαιρίδια) στην τεχνοτροπία SOLLIEVO μπορεί να δημιουργήσουν μικρές διαφορές στο χρωματισμό, για τον λόγο αυτό πρέπει να επιδιώκεται ο χρωματισμός από τις ίδιες παρτίδες παραγωγής.
<b>Συσκευασία</b>	: 25kg
<b>ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)</b>	: Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/EK είναι 140g/l (2010). (Κατηγορία Α/θ, Τύπος: Υ, Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού). Το προϊόν έχει μέγιστη περιεκτικότητα < 139g/l ΠΟΕ.
<b>Εργαλεία βαφής</b>	: Ανοξείδωτη λεία μεταλλική σπάτουλα, πλαστική σπάτουλα ή μηχανή εκτόξευσης Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από τα εργαλεία μέσα στο δοχείο και καθαρίστε τα αμέσως με ζεστό νερό και σαπουνάδα.



## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ημερ/νία έκδοσης: 2023

<b>Συνθήκες εφαρμογής</b>	: Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 8°C και άνω των 38C
<b>Αποθήκευση</b>	: Τα δοχεία να παραμένουν κλειστά σε θερμοκρασία από 5 °C έως 40 °C σε σκιερό μέρος. Μετά το άνοιγμα το προϊόν μπορεί να διατηρηθεί αν το δοχείο σφραγιστεί καλά.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

### Ανακινήστε καλά πριν την χρήση

Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό και απαλλαγμένο από σκόνες, λάδια, σαθρά υλικά κλπ. Ακολουθεί μία στρώση της επιφάνειας με το ειδικό PRIMER SOLLIEVO. Μετά το στέγνωμα του primer και πριν από τη χρήση αναδεύουμε καλά το υλικό και το εφαρμόζουμε με ανοξειδωτή λεία μεταλλική σπάτουλα ή με τη χρήση μηχανής εκτόξευσης. Όσο η στρώση του SOLLIEVO είναι ακόμα νωπή (περίπου μετά από 5-15 λεπτά), γίνεται το φινιρίσμα της επιφάνειας "πατητά" ή "τριφτά". Μην εφαρμόζεται το υλικό κάτω από 8°C και πάνω από 38°C όπως και σε ποσοστά υγρασίας πάνω από 80%.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μακριά από τα παιδιά • Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. • Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό αν αισθανθείτε αδιαθεσία • Διάθεση του περιεχομένου και περιέκτη σύμφωνα με όλους τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς

Προσοχή! Κατά τον ψεκασμό μπορούν να σχηματιστούν επικίνδυνα εισπνεύσιμα σταγονίδια. Μην αναπνέετε το εκνέφωμα ή τα σταγονίδια

Περιέχει: Μίγμα των 5-χλωρο-2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη και 2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη (3:1).

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777