

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ημερ/νία έκδοσης: 2020

CERA VENEZIANO

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ειδικό προστατευτικό κερί για επιφάνειες που είναι διακοσμημένες με τις τεχνοτροπίες STUCCO VENEZIANO και CEMENTO. Αδιαβροχοποιεί την επιφάνεια, τονίζει την απόχρωση της τεχνοτροπίας και προσδίδει ένα γυαλιστερό φινίρισμα.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πυκνότητα	: 0,80-0,81 (ΕΛΟΤ EN ISO 2811 20°C)
Ιξώδες	: Σε μορφή πάστας
Αραιώση	: Χωρίς αραιώση
Στέγνωμα	: Επιφανειακά σε 10-15 min
Απόδοση	: 35 m ² /l σε επιφάνεια βαμμένη με STUCCO VENEZIANO 50 m ² /l σε επιφάνεια βαμμένη με CEMENTO
Συσκευασία	: 750ml, 3lt
ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)	: Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/EK είναι 500gr/l (2010). (Κατηγορία Α: "θ", Τύπος: Δ, Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού) Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 499gr/l.
Εργαλεία βαφής	: Βαμβακερό ύφασμα ή μακρύτριχο γάντι Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από τα εργαλεία μέσα στο δοχείο και καθαρίστε τα αμέσως με διαλυτικό πινέλου της TETRALUX No 804.
Συνθήκες εφαρμογής	: Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 10°C και άνω των 35°C
Αποθήκευση	: Τα δοχεία να παραμένουν κλειστά σε θερμοκρασία από 5 °C έως 40 °C σε σκιερό μέρος. Το υλικό πρέπει να καταναλωθεί με το που ανοιχτεί.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ημερ/νία έκδοσης: 2020

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από ξένα σώματα και ουσίες.

Το προϊόν δεν χρειάζεται αραίωση.

Εφαρμόστε μια λεπτή στρώση CERA VENEZIANO με βαμβακερό ύφασμα ή μακρύτριχο γάντι και απλώστε ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια. Μετά από 3 ώρες και αφού στεγνώσει, τρίψτε απαλά με καθαρό ύφασμα ή αλοιφαδόρο ώστε να γυαλίσει η επιφάνεια.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Χειρίζεστε με προσοχή. Πριν και κατά τη διάρκεια της χρήσης, τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας που αναγράφονται στις συσκευασίες και τα δοχεία, συμβουλευτείτε τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας της TETRALUX και ακολουθείτε όλους τους τοπικούς ή εθνικούς κανόνες ασφαλείας.