

ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΕΡΟPRIMER SOL 242

Περιγραφή Προϊόντος

Το ΕΡΟPRIMER SOL 242 είναι διάφανο εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών που περιέχει γρήγορης εξάτμισης διαλύτες χαμηλής οσμής.

Προβλεπόμενες Χρήσεις

Χρησιμοποιείται για το αστάρωμα τσιμεντοειδούς βάσης επιφανειών (δαπέδων) οι οποίες θα βαφτούν με ΕΡΟLUX SL 542 ή θα ακολουθήσει επίστρωση με ΕΡΟLUX FLOOR 640. Είναι κατάλληλο για βιομηχανικούς χώρους, βιοτεχνίες, αποθήκες, μεγάλα καταστήματα, ξενοδοχεία, γκαράζ, χώρους μεγάλης κυκλοφορίας, συνεργεία αυτοκινήτων κλπ.

Τεχνικές Πληροφορίες

Πυκνότητα	1,00gr/ml
Αναλογία Ανάμιξης κ.β	100Α:35Β
Χρόνος Ζωής στο Δοχείο	περίπου 2h στους 23°C
Θερμοκρασία Υποστρώματος	+12°C έως +35°C
Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	+12°C έως +35°C
Υγρασία Τσιμεντοειδούς Υποστρώματος	<4%
Σχετική Υγρασία Ατμόσφαιρας	<70%
Επικάλυψη	μετά από 24 h στους 23°C
Βατότητα	μετά από 24 h στους 23°C
Π.Ο.Ε (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)	Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ, Κατηγορία Α/ι, Τύπος:Δ, Ειδικά επιχρίσματα δύο συστατικών για ειδικές τελικές χρήσεις όπως δάπεδα, είναι 500gr/l (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 499g/l

Προετοιμασία Υποστρώματος

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, σταθερή, απαλλαγμένη από υλικά που εμποδίζουν την πρόσφυση, όπως σκόνες, σαθρά υλικά, λίπη κλπ. και προστατευμένη από ανερχόμενη υγρασία.

Θα πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω προδιαγραφές για τσιμεντοειδές δάπεδο:

Ποιότητα σκυροδέματος: τουλάχιστον C20/25

Ποιότητα τσιμεντοκονίας δαπέδου: περιεκτικότητα σε τσιμέντο 350 kg/m³

Ηλικία: τουλάχιστον 28 ημέρες

Υγρασία: < 4%

Ανάλογα με τη φύση του υποστρώματος πρέπει να γίνεται η κατάλληλη προεργασία, όπως καθαρισμός με διαλύτες, τρίψιμο κλπ. Εφόσον προκληθεί σκόνη απαιτείται καλός καθαρισμός της επιφάνειας με σκούπα υψηλής απορροφητικότητας.

Εφαρμογή

Σε τσιμεντοειδή επιφάνεια ασταρώστε με το εποξειδικό αστάρι EPOPRIMER SOL 242 σε μία στρώση με ρολό ή πινέλο.

Κατανάλωση: Περίπου 150 g/m².

Η εφαρμογή του EPOLUX SL 542 ή του EPOLUX FLOOR 640 να γίνει εντός 24 ωρών από την επάλειψη του ασταριού.

Καθαρισμός Εργαλείων

Αμέσως μετά τη χρήση με διαλυτικό 806.

Συσκευασία

10kg (A+B) (προκαθορισμένη αναλογία ανάμιξης)

Χρόνος Αποθήκευσης

12 μήνες στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία, σε χώρο προστατευμένο από υγρασία και ηλιακή ακτινοβολία. Συνιστώμενη θερμοκρασία αποθήκευσης από +5°C έως +35°C.

Παρατηρήσεις

-Χαμηλές θερμοκρασίες και υγρασία επιμηκύνουν το χρόνο σκλήρυνσης, ενώ οι υψηλές τον μειώνουν.

-Η εφαρμογή του πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 4 εβδομάδες μετά την επίστρωση του νέου σκυροδέματος.

-Το υπόστρωμα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3°C πάνω από το σημείο δρόσου για μείωση του κινδύνου συμπύκνωσης ή τη δημιουργία φυσαλίδων στο τελείωμα της επιφανείας.

Οδηγίες Προφύλαξης

Συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του Προϊόντος.