

ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ALKYDLUX-PU 552

Περιγραφή προϊόντος

Χρώμα δύο συστατικών αλκυδικής πολυουρεθάνης με πολύ καλή στιλπνότητα και αντοχή.

Προβλεπόμενες χρήσεις

Πολυουρεθανικό τελικό χρώμα για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Είναι κατάλληλο για μεταλλικές κατασκευές οι οποίες εκτίθενται σε διαφόρων τύπων ως προς την διαβρωτικότητα περιβάλλοντα, για γεωργικά μηχανήματα, μηχανήματα έργου (σκαπτικά και μεταφοράς), καρότσες φορτηγών κλπ. Έχει πολύ καλή διατήρηση της στιλπνότητας και των αποχρώσεων καθώς και πολύ καλή αντοχή στην έκθεση.

Τεχνικές πληροφορίες

Ενδεικτικό πάχος ξηρού φιλμ:	50 μm			
Ενδεικτικό πάχος υγρού φιλμ:	109μm			
Θεωρητική κάλυψη:	9,2 m ² /l			
Προτεινόμενο πάχος ξηρού φιλμ:	40-60 μm			
Στιλπνότητα (GU 60°)	Gloss (>85 GU, 60°)			
Στερεά κατ' όγκο	46 %			
Πυκνότητα (A+B)	1,17 gr/ml			
Σχέση ανάμιξης A:B	5:1 κατά βάρος			
Χρόνος ζωής μίγματος A:B	4h (23±2 °C) Οι χρόνοι διαφοροποιούνται με την αύξηση ή την μείωση της θερμοκρασίας και της σχετικής υγρασίας.			
Ενδεικτικοί χρόνοι στεγνώματος και επικάλυψης/ Σχετική υγρασία 50%±5	°C	Στέγνωμα στην αφή λεπτά	Χρόνος σκλήρυνσης ώρες	Επικάλυψη ώρες
	15°	45min	4h	24h
	25°	30min	3h	16 h
Αποχρώσεις	Μεγάλος αριθμός αποχρώσεων μέσω του συστήματος χρωματισμού της TETRALUX			

Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)	Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/EK είναι 500gr/ltr (2010). (Κατηγορία Α: “ι”, Τύπος:Δ, Ειδικά επιχρίσματα δύο συστατικών για ειδικές τελικές χρήσεις όπως δάπεδα). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 499g/l
--	---

Προετοιμασία επιφάνειας και εφαρμογή

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από ελαιώδεις ουσίες και εναποθέσεις άλλων υλικών τα οποία θα αποτρέψουν ή θα επηρεάσουν την πρόσφυση. Πριν από την εφαρμογή, οι επιφάνειες πρέπει να αξιολογούνται και να υποβάλλονται σε ανάλογη επεξεργασία.

Για μεταλλικές κατασκευές: Συνιστάται αμμοβολή επιπέδου Sa2½ (EN ISO 8501-1:2007) ενώ για επιφάνειες που θα προετοιμαστούν με το χέρι θα πρέπει να προετοιμάζονται σύμφωνα με το ελάχιστο επίπεδο St3 (EN ISO 8501-1:2007) κατά τη στιγμή της βαφής.

Εφαρμογή: Η εφαρμογή γίνεται σε μία στρώση.

Προτεινόμενο Υπόστρωμα

METAL PRIMER 120, METALPOX 140, INTERPOX 441, TETRAMASTIC 960

Για γεωργικά μηχανήματα, μηχανήματα έργου κλπ: Συνιστάται καθαρισμός της επιφάνειας με διαλύτη και περιοχών που έχουν οξειδωθεί με χρήση τριβείου σε συνδυασμό με κατάλληλο λειαντικό μέσο.

Εφαρμογή: Η εφαρμογή γίνεται σε μία στρώση.

Προτεινόμενο Υπόστρωμα

METAL PRIMER 120, METALPOX 140

Μέθοδοι εφαρμογής

Το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί με:

Πιστόλι αέρος: 1,4-1,6mm, 2 - 2.5 bar (29 - 36 psi)

Πιστόλι Airless: 0,015-0,018”, 150 bar (2175psi)

Πινέλο και Ρολό: Χρειάζεται προσοχή κατά την εφαρμογή για την επίτευξη του καθορισμένου πάχους ξηρού φιλμ.

Διαλυτικό Αραίωσης

Πιστόλι αέρος: 15-20% (κ.β) με Διαλυτικό 806

Πιστόλι Airless: 10-15% (κ.β) με Διαλυτικό 806

Πινέλο και Ρολό: 10-15% (κ.β) με Διαλυτικό 806



Διαλυτικό καθαρισμού

Διαλυτικό 806

Συνθήκες εφαρμογής

Σε συνθήκες υψηλής σχετικής υγρασίας (80-85%), ο καλός εξαερισμός κρίνεται απαραίτητος. Η θερμοκρασία του υποστρώματος πρέπει να είναι τουλάχιστον 3°C πάνω από το σημείο δρόσου και πάντοτε πάνω από 0°C. Εφαρμογή σε θερμοκρασία περιβάλλοντος κάτω από 5°C δεν προτείνεται.

Ασφάλεια

Χειρίζεστε με προσοχή. Πριν και κατά τη διάρκεια της χρήσης, τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας που αναγράφονται στις συσκευασίες και τα δοχεία, συμβουλευτείτε τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας της TETRALUX και ακολουθείτε όλους τους τοπικούς ή εθνικούς κανόνες ασφαλείας.

Παρατηρήσεις

Προσοχή

Το προϊόν προορίζεται για επαγγελματική χρήση. Οι εφαρμοστές και χειριστές πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι, έμπειροι και να διαθέτουν την ικανότητα και τον εξοπλισμό να αναμιγνύουν/αναδεύουν και να εφαρμόζουν σωστά τις επιστρώσεις. Οι εφαρμοστές και οι χειριστές πρέπει να χρησιμοποιούν τον κατάλληλο ατομικό εξοπλισμό προστασίας κατά τη χρήση του προϊόντος.

Αποθήκευση

Διατηρείτε τα δοχεία σε στεγνό, ψυχρό, καλά αεριζόμενο χώρο και μακριά από εστίες θερμότητας και ανάφλεξης. Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται καλά κλεισμένα. Χειρίζεστε με προσοχή.