

MONOLUX ACRYL

Ελαστομερές, Στεγανωτικό Χρώμα Ταρατσών

Το **MONOLUX ACRYL** είναι ελαστομερές, ακρυλικό χρώμα κατάλληλο για τη στεγανοποίηση και τη μόνωση ταρατσών, στηθαίων, στεγών από μπετόν, υδρορροές κτλ. Σχηματίζει ελαστική μεμβράνη ανθεκτική στο νερό, διαπερατή στους υδρατμούς, αδιαπέραστη όμως από λιμνάζοντα νερά. Διατηρεί την ελαστικότητά του ακόμη και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, καλύπτει τριχοειδή αγγεία και γεφυρώνει μικρές ρωγμές στην επιφάνεια εξασφαλίζοντας την στεγανότητά της. Το λευκό MONOLUX ACRYL χαρακτηρίζεται από υψηλή λευκότητα και ηλιακή ανακλαστικότητα.

Χαρακτηριστικά-Ιδιότητες

- Εύκολη εφαρμογή
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Μεγάλη ελαστικότητα
- Εξαιρετική αντίσταση στο νερό
- Υψηλή λευκότητα και ηλιακή ανακλαστικότητα



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τύπος Προϊόντος	Χρώμα βασισμένο στο συνδυασμό ειδικής ακρυλικής διασποράς με κατάλληλα αδρανή και πρόσθετα
Πυκνότητα @25°C	1,40±2 gr/ml για λευκό
	1,30±2 gr/ml για κεραμίδι
Ιξώδες @25°C	120,0-130,0 Ku
Χρόνοι Στεγνώματος @25°C, 50% σχετική υγρασία	Αφή: Εντός 2-4 ωρών
	Επαναβαφή: Μετά από 12-16 ώρες (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τη θερμοκρασία, την υγρασία, το πάχος του φιλμ, την απόχρωση και την κινητικότητα του αέρα)
Αποχρώσεις	Λευκό και κεραμίδι
ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)	Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ είναι 40g/l(2010). (Κατηγορία Α: "γ", Τύπος:Υ, Για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού υποστρώματος). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 39g.

ΑΡΑΙΩΣΗ



χωρίς
αραίωση

ΕΦΑΡΜΟΓΗ



Πινέλο, ρολό, πιστόλι

ΣΤΕΓΝΩΜΑ



2-4 ώρες

ΑΠΟΔΟΣΗ



1-1.2 m²/l

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



1kg, 4kg, 12kg

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι σταθερή, στεγνή, καθαρή και απαλλαγμένη από ουσίες που μπορεί να επηρεάσουν την πρόσφυση του χρώματος. Καθαρίστε την επιφάνεια από σκουπίδια, σκόνης, λάδια, υπολείμματα κόλλας και σαθρά υλικά όπως ασταθή επιχρίσματα ελαιοχρωμάτων, πλαστικών χρωμάτων ή σοβάδων. Στην συνέχεια ασταρώστε με TETRADUR Νερού (αραίωση 100% με νερό) ή με TETRADUR Διαλύτου (αραίωση 100% με Διαλυτικό Νο804). Σε περίπτωση πολύ απορροφητικής επιφάνειας ασταρώστε με TETRADUR Νερού (αραίωση 50% με νερό) ή με TETRADUR Διαλύτου (αραίωση 50% με Διαλυτικό Νο804).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Τρόπος Εφαρμογής: Ρολό, πινέλο, Airless πιστόλι
Εφαρμογή: Εφαρμόστε δύο στρώσεις σταυρωτά **MONOLUX ACRYL** χωρίς αραίωση.

Για εφαρμογή σε παλαιά μόνωση, η οποία βρίσκεται σε καλή κατάσταση, εφαρμόστε απευθείας. Η πρώτη στρώση με αραίωση 20-30% και η δεύτερη στρώση σταυρωτά χωρίς αραίωση.

Κατανάλωση: 1-1,2 m²/l

Γενικές Παρατηρήσεις:

- Πλύνετε τα εργαλεία αμέσως μετά την εφαρμογή με νερό και απορρυπαντικό (αν κριθεί απαραίτητο).
- Αποφύγετε την εφαρμογή του προϊόντος όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος και επιφανείας είναι κάτω από τους 10°C και πάνω από τους 30°C.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείτε τις συσκευασίες σφραγισμένες στην αρχική τους μορφή και σε συνθήκες αποθήκευσης μακριά από παγετό, την ηλιακή ακτινοβολία και θερμοκρασία κάτω από 5°C και πάνω από 35°C.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Χειρίζεστε με προσοχή. Πριν και κατά τη διάρκεια της χρήσης τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας που αναγράφονται στις συσκευασίες και τα δοχεία, συμβουλευτείτε τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας της TETRALUX και ακολουθείτε όλους τους τοπικούς ή εθνικούς κανόνες ασφαλείας.

Οι παραπάνω τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες βασίζονται στην εμπειρία και στις γνώσεις της εταιρείας. Η εταιρεία εγγυάται την ποιότητα του προϊόντος, αλλά δεν φέρει καμία ευθύνη για φθορές που μπορεί να προκληθούν σε περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.