

Ημερομηνία έκδοσης: 12/2/2025

ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

AQUAFINISH-PU 556

Περιγραφή προϊόντος

Το AQUAFINISH-PU 556 είναι υδατοδιαλυτό βερνίκι ακρυλικής, αλειφατικής πολυουρεθάνης, δυο συστατικών.

Προβλεπόμενες χρήσεις

Συνιστάται για χρήση πάνω σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες πατητής τσιμεντοκονίας, σκυροδέματος (σταμπωτά δάπεδα), ξύλου (δάπεδα), φυσικής πέτρας και εποξειδικής βαφής για την ενίσχυση, στεγανοποίηση, τροποποίηση της γυαλάδας και την προστασία αυτών των επιφανειών.

Τεχνικές πληροφορίες

Ενδεικτικό πάχος ξηρού φιλμ:	40 μm			
Ενδεικτικό πάχος υγρού φιλμ:	106 μm			
Θεωρητική κάλυψη:	9,4 m ² /l			
Προτεινόμενο πάχος ξηρού φιλμ:	30-50 μm			
Στιλπνότητα (GU 60°)	Γυαλιστερό, Σατινέ, Ματ			
Στερεά κατ' όγκο	38 %			
Πυκνότητα (A+B)	1,02 gr/ml			
Σχέση ανάμιξης A:B	4:1 κατά βάρος			
Χρόνος ζωής μίγματος (A+B)	2h (23±2 °C) Οι χρόνοι διαφοροποιούνται με την αύξηση ή την μείωση της θερμοκρασίας.			
Ενδεικτικοί χρόνοι στεγνώματος και επικάλυψης/ Σχετική υγρασία 50%±5	°C	Στέγνωμα στην αφή, Λεπτά	Χρόνος σκλήρυνσης, Ώρες	Επικάλυψη, Ώρες
	15°	45min	2h	6h
	25°	30min	1,5h	4 h
Αποχρώσεις	Διάφανο			
Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)	Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/EK, Κατηγορία A/I, Τύπος: Y, Ειδικά επιχρίσματα δύο συστατικών για ειδικές τελικές χρήσεις όπως δάπεδα, είναι 140gr/l (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 100g/l			

Προετοιμασία επιφάνειας

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από ελαιώδεις ουσίες και εναποθέσεις άλλων υλικών τα οποία θα αποτρέψουν ή θα επηρεάσουν την πρόσφυση.

Εφαρμογή

Διαλυτικό και ποσοστό Αραίωσης

Ως 30% με νερό

Εργαλεία εφαρμογής

Πινέλο, ρολό (βελούρ κοφτό), πιστόλι

Ανάμιξη συστατικών

Το Β συστατικό προστίθεται στο Α και το μίγμα αναμιγνύεται σχολαστικά για περίπου 5 λεπτά, αραιώνεται αναλόγως, αφήνεται για περίπου 10 λεπτά για να απομακρυνθεί ο εγκλωβισμένος αέρας και στην συνέχεια εφαρμόζεται εντός 2 (max) ωρών.

Εφαρμογή

- Για DFT ως 20μm, η εφαρμογή γίνεται σε μία στρώση.
- Για γενική χρήση συνιστάται εφαρμογή 2 στρώσεων.
- Ειδικότερα, συνιστάται εφαρμογή 4 στρώσεων σε δάπεδα, σε επιφάνειες οι οποίες θα δεχθούν μηχανικές καταπονήσεις και σε επιφάνειες οι οποίες βρίσκονται σε περιβάλλον υψηλής υγρασίας.
- Από στρώση σε στρώση χρειάζονται κατά ελάχιστο 4-6 ώρες αναλόγως των συνθηκών θερμοκρασίας και υγρασίας.

Διαλυτικό καθαρισμού

Νερό

Συνθήκες εφαρμογής

Σε συνθήκες υψηλής σχετικής υγρασίας (80-85%), ο καλός εξαερισμός κρίνεται απαραίτητος. Η θερμοκρασία του υποστρώματος πρέπει να είναι τουλάχιστον 3°C πάνω από το σημείο δρόσου και πάντοτε πάνω από 0°C. Εφαρμογή σε θερμοκρασία περιβάλλοντος κάτω από 10°C δεν προτείνεται.

Ασφάλεια

Χειρίζεστε με προσοχή. Πριν και κατά τη διάρκεια της χρήσης, τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας που αναγράφονται στις συσκευασίες και τα δοχεία, συμβουλευτείτε τα Δελτία



Δεδομένων Ασφαλείας της TETRALUX και ακολουθείτε όλους τους τοπικούς ή εθνικούς κανόνες ασφαλείας.

Παρατηρήσεις

Προσοχή

Το προϊόν προορίζεται για επαγγελματική χρήση. Οι εφαρμοστές και χειριστές πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι, έμπειροι και να διαθέτουν την ικανότητα και τον εξοπλισμό να αναμιγνύουν/αναδεύουν και να εφαρμόζουν σωστά τις επιστρώσεις. Οι εφαρμοστές και οι χειριστές πρέπει να χρησιμοποιούν τον κατάλληλο ατομικό εξοπλισμό προστασίας κατά τη χρήση του προϊόντος.

Αποθήκευση

Διατηρείτε τα δοχεία σε στεγνό, ψυχρό, καλά αεριζόμενο χώρο και μακριά από εστίες θερμότητας και ανάφλεξης. Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται καλά κλεισμένα. Χειρίζεστε με προσοχή.