Φυλλάδιο Τεχνικών Πληροφοριών
Ημερομηνία αναθεώρησης:10/9/2025

READY ACRYL

100% Ακρυλικό χρώμα εξωτερικής χρήσης

Το **READY ACRYL** είναι ένα κορυφαίας ποιότητας 100% ακρυλικό χρώμα για εξωτερική χρήση. Είναι ένα καινοτόμο προϊόν το οποίο δεν απαιτεί αραίωση και είναι έτοιμο προς χρήση. Εφαρμόζεται εύκολα, χωρίς πιτσιλίσματα, απλώνει τέλεια και δίνει μια λεία ματ επιφάνεια. Έχει μεγάλη απόδοση και υψηλή καλυπτικότητα. Χαρακτηρίζεται από την υψηλή λευκότητα για το λευκό και τις φωτεινές ανεξίτηλες αποχρώσεις για τα χρωματιστά. Εφαρμόζεται σε κάθε είδους παλιά ή νέα επιφάνεια όπως σοβά, μπετόν, ξύλο κ.τ.λ. Είναι ιδανικό για βαφή θερμοπρόσοψης. Έχει ιδιαίτερες αντοχές στις δυσμενείς κλιματολογικές συνθήκες και στα αλκάλια. Οι αποχρώσεις του διατηρούνται αναλλοίωτες στο πέρασμα του χρόνου.

Χαρακτηριστικά-Ιδιότητες

- Έτοιμο προς χρήση δίχως αραίωση
- Εύκολη εφαρμογή χωρίς πιτσιλίσματα, τέλειο άπλωμα
- Μεγάλη απόδοση, υψηλή καλυπτικότητα
- Άριστη λευκότητα και φωτεινές αποχρώσεις

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τύπος Προϊόντος	Χρώμα βασισμένο σε ακρυλική διασπορά κατάλληλης σύνθεσης και σε επιλεγμένα χρωστικά, αδρανή και πρόσθετα
Πυκνότητα 25ºC	1,40-1,45 gr/ml
Ιξώδες @25ºC	90,0-100,0 Krebs Units
Χρόνοι Στεγνώματος @25ºC, 50% σχετική υγρασία	**Αφή:** Εντός 60 λεπτών **Επαναβαφή:** Μετά από 2-3 ώρες (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τη θερμοκρασία, την υγρασία, το πάχος του φιλμ, την απόχρωση και την κινητικότητα του αέρα)
Αποχρώσεις	Σε λευκό και σε ανοιχτόχρωμες αποχρώσεις με το σύστημα χρωματισμού TETRALUX (ελέγξτε τα χρωματισμένα προϊόντα πριν την εφαρμογή για να αποφεύγονται διαφορές στην απόχρωση)
ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)	Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ είναι 40gr/lt (2010). (Κατηγορία Α: "γ", Τύπος:Υ, Για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού υποστρώματος). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 39gr/lt.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό, στεγνό, καθαρό και απαλλαγμένο από ουσίες που μπορεί να επηρεάσουν την απόχρωση και την πρόσφυση του χρώματος. Καθαρίστε την επιφάνεια από σκόνες, λάδια, υπολείμματα από κόλλες και σαθρά υλικά όπως ασταθή επιχρίσματα ελαιοχρωμάτων, ακρυλικών χρωμάτων ή συνθετικών σοβάδων. Στην συνέχεια ασταρώστε ανάλογα με την περίπτωση όπως συστήνεται παρακάτω:

Τύπος Υποστρώματος	Προϊόν Επεξεργασίας
Σταθερός σοβάς με κανονική απορροφητικότητα	-ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ Νερού αραίωση 1:3
Πορώδης απορροφητικός σοβάς	-ΑΣΤΑΡΙ TETRADUR Νερού αραίωση 2:1 -ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ Νερού αραίωση 1:1
Σκυρόδεμα-Μπετόν	-ΑΣΤΑΡΙ TETRADUR Νερού αραίωση 2:1
Παλαιό χρώμα αντίστοιχης κατηγορίας	-Απευθείας βάψιμο -ή προληπτικά ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ Νερού αραίωση 1:3
Παλαιό απορροφητικό χρώμα	-ΑΣΤΑΡΙ TETRADUR Νερού αραίωση 1:1
Στοκαρισμένες ρωγμές, τρύπες κλπ	-ΑΣΤΑΡΙ TETRADUR Νερού αραίωση 2:1

*Η αραίωση αναφέρεται σε Αστάρι: Καθαρό νερό

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Τρόπος Εφαρμογής: Ρολό, πινέλο, Airless πιστόλι
Εφαρμογή με Airless πιστόλι: Γωνία ψεκασμού: 50°/
Μέγεθος ακροφυσίου: 0.018" έως 0.021"/ Πίεση πιστολιού: 150 με 180bar.

Αραίωση: Αναδεύστε καλά και εφαρμόστε απευθείας, δεν απαιτείται αραίωση. Το χρώμα είναι έτοιμο προς χρήση.

Εφαρμογή: Εφαρμόστε το **READY ACRYL** σε δύο στρώσεις. Ανάλογα με το υπόστρωμα και την απόχρωση υπάρχει το ενδεχόμενο να χρειαστεί επιπλέον στρώση.

Χρόνοι Στεγνώματος @25ºC, 50% σχετική υγρασία: Αφή: Εντός 60 λεπτών **Επαναβαφή:** Μετά από 2-3 ώρες Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να διαφοροποιηθούν ανάλογα με την θερμοκρασία, την υγρασία, το πάχος του φιλμ, την απόχρωση και την κινητικότητα του αέρα.

Κατανάλωση: Περίπου 10-12 m²/l ανά στρώση σε λείες επιφάνειες. Σε ανώμαλες επιφάνειες η κατανάλωση θα είναι μεγαλύτερη.

Γενικές Παρατηρήσεις:

- Πλύνετε τα εργαλεία αμέσως μετά την εφαρμογή με νερό και απορρυπαντικό (αν κριθεί απαραίτητο).
- Αποφύγετε την εφαρμογή του προϊόντος όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος και επιφανείας είναι κάτω από τους 5°C και πάνω από τους 35°C.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείτε τις συσκευασίες σφραγισμένες στην αρχική τους μορφή και σε συνθήκες αποθήκευσης μακριά από παγετό, την ηλιακή ακτινοβολία και θερμοκρασία κάτω από 5°C και πάνω από 35°C.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Χειρίζεστε με προσοχή. Πριν και κατά τη διάρκεια της χρήσης τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας που αναγράφονται στις συσκευασίες και τα δοχεία, συμβουλευτείτε τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας της TETRALUX και ακολουθείτε όλους τους τοπικούς ή εθνικούς κανόνες ασφαλείας.

Οι παραπάνω τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες βασίζονται στην εμπειρία και στις γνώσεις της εταιρείας. Η εταιρεία εγγυάται την ποιότητα του προϊόντος, αλλά δεν φέρει καμία ευθύνη για φθορές που μπορεί να προκληθούν σε περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.