

# CHASSICOAT

## Ταχυστέγνωτο Υπόστρωμα και Τελικό χρώμα

Το **CHASSICOAT** συνδυάζει αντισκωριακό υπόστρωμα και τελικό χρώμα σε ένα προϊόν. Είναι κατάλληλο για την βαφή και προστασία των σασί των αυτοκινήτων αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για όλες τις μεταλλικές επιφάνειες ως αντισκωριακό υπόστρωμα και τελικό χρώμα μαζί. Έχει γρήγορο στέγνωμα, ισχυρή πρόσφυση και παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στο πλύσιμο, στα πετρελαιοειδή, στα χτυπήματα και στις τριβές.

### Χαρακτηριστικά-Ιδιότητες

- Γρήγορο στέγνωμα
- Ισχυρή πρόσφυση
- Αντοχή σε πετρελαιοειδή
- Αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις



### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

<b>Τύπος Προϊόντος</b>	Βερνικόχρωμα αλκυδικών ρητινών
<b>Πυκνότητα @25°C</b>	1,13±0.02gr/ml
<b>Ιξώδες @25°C</b>	75,0-85,0 Krebs Units
<b>Χρόνοι Στεγνώματος @25°C, 50% σχετική υγρασία</b>	<b>Στην Αφή:</b> Εντός 25-35 λεπτών <b>Εφαρμογή Επόμενης Στρώσης:</b> Μετά από 16 ώρες (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τη θερμοκρασία, την υγρασία, το πάχος του φιλμ, την απόχρωση και την κινητικότητα του αέρα)
<b>Αποχρώσεις</b>	Λευκό, Μαύρο, Γκρι, Κεραμιδί, RAL αποχρώσεις
<b>ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)</b>	Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ, Κατηγορία Α/θ, Τύπος: Δ, "Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού" είναι 500g/l (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 499g/l.

### ΑΡΑΙΩΣΗ



-5-10% με διαλυτικό No804 για ρολό ή πινέλο  
 -10-15% με διαλυτικό No806 για πιστόλι

### ΕΦΑΡΜΟΓΗ



Πινέλο, ρολό, πιστόλι

### ΣΤΕΓΝΩΜΑ



25-35 λεπτά

### ΑΠΟΔΟΣΗ



12-14m<sup>2</sup>/l

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



750ml, 2.5l, 5l, 20l

Φυλλάδιο Τεχνικών Πληροφοριών  
Ημερομηνία αναθεώρησης: 10/07/2023

## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό, στεγνό, καθαρό και απαλλαγμένο από ουσίες που μπορεί να επηρεάσουν την πρόσφυση του χρώματος. Λειάνετε τις επιφάνειες με κατάλληλο γυαλόχαρτο.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

**Τρόπος Εφαρμογής:** Ρολό, πινέλο, πιστόλι αέρος

**Αραιώση:** Αραιώστε με διαλυτικό και αναδεύστε

- 5-10% κ.ο. με διαλυτικό Νο804 για ρολό ή πινέλο
- 10-15% κ.ο. με διαλυτικό Νο806 για πιστόλι

**Εφαρμογή:** Εφαρμόστε το **CHASSICOAT** σε δύο λεπτές στρώσεις για να πετύχετε το επιθυμητό και ομοιόμορφο αποτέλεσμα.

**Χρόνοι Στεγνώματος @25°C, 50% σχετική υγρασία: Αφή:** Εντός 25-35 λεπτών **Επαναβαφή:** Μετά από 16 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να διαφοροποιηθούν ανάλογα με την θερμοκρασία, την υγρασία, το πάχος του φιλμ, την απόχρωση και την κινητικότητα του αέρα.

**Κατανάλωση:** Περίπου 12-14 m<sup>2</sup>/l ανά στρώση.

**Γενικές παρατηρήσεις:**

- Καθαρίστε τα εργαλεία μετά την εφαρμογή με διαλυτικό Νο804 ή Νο806 και αμέσως μετά πλύνετε τα με νερό και απορρυπαντικό (αν κριθεί απαραίτητο). Μην απορρίπτετε τα υγρά από το πλύσιμο στο υδάτινο περιβάλλον.
- Αποφύγετε την εφαρμογή του προϊόντος όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος και επιφάνειας είναι κάτω από τους 5°C και πάνω από τους 35°C.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείτε τις συσκευασίες σφραγισμένες στην αρχική τους μορφή και σε συνθήκες αποθήκευσης μακριά από παγετό, την ηλιακή ακτινοβολία και θερμοκρασία κάτω από 5°C και πάνω από 35°C.

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Χειρίζεστε με προσοχή. Πριν και κατά τη διάρκεια της χρήσης τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας που αναγράφονται στις συσκευασίες και τα δοχεία, συμβουλευτείτε τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας της TETRALUX και ακολουθείτε όλους τους τοπικούς ή εθνικούς κανόνες ασφαλείας.

Οι παραπάνω τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες βασίζονται στην εμπειρία και στις γνώσεις της εταιρείας. Η εταιρεία εγγυάται την ποιότητα του προϊόντος, αλλά δεν φέρει καμία ευθύνη για φθορές που μπορεί να προκληθούν σε περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.