

Πλαστικό Elite

Οικολογικό, Πλαστικό Χρώμα Εσωτερικής Χρήσης

Το **Πλαστικό Elite** είναι ματ οικολογικό χρώμα άριστης ποιότητας για εσωτερική χρήση. Συνιστάται για τη βαφή τοίχων και οροφών από σοβά, σκυρόδεμα-μπετόν, κεραμικό υλικό, σανίδες ξηράς δόμησης, για σπατουλαριστές επιφάνειες και για την επαναβαφή παλαιών επιχρισμάτων. Έχει μεγάλη απόδοση, εξαιρετική καλυπτικότητα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Προσφέρει ευχάριστη, καθαρή ατμόσφαιρα και χώρους έτοιμους προς χρήση. Είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα κριτήρια του συμβουλίου απονομής οικολογικού σήματος της Ε.Ε και σε συμμόρφωση με το πρότυπο EN 71-3/A2:2024 για τη μετανάστευση μεταλλικών στοιχείων από το ξηρό φιλμ. Συμβάλλει στην υψηλή ποιότητα εσωτερικού αέρα με πιστοποίηση French VOC Class A+. Διατίθεται και σε βασικές αποχρώσεις.

Χαρακτηριστικά-Ιδιότητες

- Εύκολη εφαρμογή χωρίς πιτσίλισμα
- Μεγάλη απόδοση και εξαιρετική καλυπτικότητα
- Υψηλή αντοχή



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τύπος Προϊόντος	Χρώμα βασισμένο σε βινυλο-αιθυλενική διασπορά κατάλληλης σύνθεσης και σε επιλεγμένα χρωστικά, αδρανή και πρόσθετα
Πυκνότητα @25°C	1,42-1,50 gr/ml (για λευκό και βάσεις)
Ιξώδες @25°C	110,0-115,0 Krebs Units (για λευκό και βάσεις)
Χρόνοι Στεγνώματος @25°C, 50% σχετική υγρασία	Αφή: Εντός 60 λεπτών Επαναβαφή: Μετά από 2-3 ώρες (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τη θερμοκρασία, την υγρασία, το πάχος του φιλμ, την απόχρωση και την κινητικότητα του αέρα)
Αποχρώσεις	Σε λευκό και σε απεριόριστες αποχρώσεις με το σύστημα χρωματισμού TETRALUX (ελέγξτε τα χρωματισμένα προϊόντα πριν την εφαρμογή για να αποφευχθούν διαφορές στην απόχρωση)
ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)	Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ είναι 30g/l (2010). (Κατηγορία Α: "α", Τύπος:Υ, Εσωτερικής χρήσης ματ για τοίχους και οροφές (σιλπνότητα <25@60°)). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 9g.

ΑΡΑΙΩΣΗ



5-10% με νερό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ



Πινέλο, ρολό, πιστόλι

ΣΤΕΓΝΩΜΑ



1 ώρα

ΑΠΟΔΟΣΗ



12m²/l

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



0,75l, 3l, 10l



σύστημα χρωματισμού

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό, στεγνό, καθαρό και απαλλαγμένο από ουσίες που μπορεί να επηρεάσουν την απόχρωση και την πρόσφυση του χρώματος. Καθαρίστε την επιφάνεια από σκόνες, λάδια, κόλλες και σαθρά υλικά όπως ασταθή επιχρίσματα ελαιοχρωμάτων, πλαστικών χρωμάτων ή συνθετικών σοβάδων. Στην συνέχεια ασταρώστε ανάλογα με την περίπτωση όπως συστήνεται παρακάτω:

Τύπος Υποστρώματος	Προϊόν Επεξεργασίας
Σταθερός σοβάς με κανονική απορροφητικότητα	-ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ Νερού αραιώση 1:3
Πορώδης απορροφητικός σοβάς	-ΑΣΤΑΡΙ TETRADUR Νερού αραιώση 2:1 -ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ Νερού αραιώση 1:1
Σπατουλαριστή επιφάνεια	-ΑΣΤΑΡΙ TETRADUR Νερού αραιώση 2:1
Γυψοσανίδα	-ΑΣΤΑΡΙ TETRADUR Νερού αραιώση 2:1 ή -FILLING Αστάρι γυψοσανίδας για γέμισμα και ομοιόμορφη επιφάνεια
Σκυρόδεμα-Μπετόν	-ΑΣΤΑΡΙ TETRADUR Νερού αραιώση 2:1
Παλιό χρώμα αντίστοιχης κατηγορίας	-Απευθείας βάψιμο -ή προληπτικά ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ Νερού αραιώση 1:3
Παλιό απορροφητικό χρώμα	-ΑΣΤΑΡΙ TETRADUR Νερού αραιώση 1:1
Υδρόχρωμα	-ΑΣΤΑΡΙ TETRADUR Νερού αραιώση 1:1 το πρώτο χέρι -ΑΣΤΑΡΙ TETRADUR Νερού αραιώση 2:1 το δεύτερο χέρι
Στοκαρισμένες ρωγμές, τρύπες κλπ	-ΑΣΤΑΡΙ TETRADUR Νερού αραιώση 2:1

*Η αραιώση αναφέρεται σε Αστάρι: Καθαρό νερό

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Τρόπος Εφαρμογής: Ρολό, πινέλο, Airless πιστόλι
Εφαρμογή με Airless πιστόλι: Γωνία ψεκασμού: 50°/
Μέγεθος ακροφυσίου: 0.018" έως 0.021" / Πίεση πιστολιού: 150 με 180bar.

Αραιώση: Αραιώστε με νερό και αναδεύστε

- Λευκό 10% κ.ο
- Βάση P 10% κ.ο
- Βάση D 5-10% κ.ο

- Βάση TR ως 5% κ.ο

Εφαρμογή: Εφαρμόστε το **Πλαστικό Elite** σε δύο στρώσεις. Ανάλογα με το υπόστρωμα και την απόχρωση υπάρχει το ενδεχόμενο να χρειαστεί επιπλέον στρώση.

Χρόνοι Στεγνώματος @25°C, 50% σχετική υγρασία: Αφή: Εντός 60 λεπτών **Επαναβαφή:** Μετά από 2-3 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να διαφοροποιηθούν ανάλογα με την θερμοκρασία, την υγρασία, το πάχος του φιλμ, την απόχρωση και την κινητικότητα του αέρα.

Κατανάλωση: Περίπου 12 m²/l ανά στρώση σε λείες επιφάνειες. Σε ανώμαλες επιφάνειες η κατανάλωση θα είναι μεγαλύτερη.

Γενικές Παρατηρήσεις:

- Πλύνετε τα εργαλεία αμέσως μετά την εφαρμογή με νερό και απορρυπαντικό (αν κριθεί απαραίτητο).
- Αποφύγετε την εφαρμογή του προϊόντος όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος και επιφανείας είναι κάτω από τους 5°C και πάνω από τους 35°C.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείτε τις συσκευασίες σφραγισμένες στην αρχική τους μορφή και σε συνθήκες αποθήκευσης μακριά από παγετό, την ηλιακή ακτινοβολία και θερμοκρασία κάτω από 5°C και πάνω από 35°C.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Χειρίζεστε με προσοχή. Πριν και κατά τη διάρκεια της χρήσης τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας που αναγράφονται στις συσκευασίες και τα δοχεία, συμβουλευτείτε τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας της TETRALUX και ακολουθείτε όλους τους τοπικούς ή εθνικούς κανόνες ασφαλείας.

Οι παραπάνω τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες βασίζονται στην εμπειρία και στις γνώσεις της εταιρείας. Η εταιρεία εγγυάται την ποιότητα του προϊόντος, αλλά δεν φέρει καμία ευθύνη για φθορές που μπορεί να προκληθούν σε περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.