

TETRADUR

Οικολογικό, ακρυλικό αστάρι νερού (EU Ecolabel: EL/044/021)

Το **TETRADUR** είναι οικολογικό, διαφανές, αδιάβροχο, μικρονιζέ, ακρυλικό αστάρι νερού με ισχυρή πρόσφυση και μεγάλη διεισδυτικότητα. Πιστοποιημένο σύμφωνα με τα κριτήρια του συμβουλίου απονομής οικολογικού σήματος της Ε.Ε. Συνιστάται ιδιαίτερα για αστάρωμα εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών που βάφονται με ακρυλικά και πλαστικά χρώματα, τσιμεντοχρώματα, ρελιέφ, και στεγανωτικά. Είναι άοσμο και φιλικό στο περιβάλλον και στον χρήστη. Είναι κατάλληλο για την προετοιμασία νέων επιφανειών καθώς εξασφαλίζει καλύτερη πρόσφυση στο τελικό χρώμα ενώ επιπλέον ισχυροποιεί και σφραγίζει πορώδεις επιφάνειες.

Χαρακτηριστικά-Ιδιότητες

- Ισχυρή πρόσφυση
- Μεγάλη διεισδυτικότητα
- Ισχυροποιεί και σφραγίζει πορώδεις επιφάνειες



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τύπος Προϊόντος	Αστάρι βασισμένο σε διασπορά στυρενο-ακρυλικού συμπολυμερούς κατάλληλης σύνθεσης και σε επιλεγμένα πρόσθετα
Πυκνότητα @25°C	1,02 ±0,02 gr/ml
Ιξώδες @25°C	20-25 ±5sec (FORD CUP 4)
Χρόνοι Στεγνώματος @25°C, 50% σχετική υγρασία	Αφή: Εντός 60 λεπτών Επαναβαφή: Μετά από 2-3 ώρες (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τη θερμοκρασία, την υγρασία, το πάχος του φιλμ και την κινητικότητα του αέρα)
Αποχρώσεις	Διάφανο (Χρωματίζεται ελαφρώς για να βλέπεις που ασταρώνεις)
ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)	Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ είναι 30g/l (2010). (Κατηγορία Α: "η", Τύπος:Υ, Συνδετικά αστάρια). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 14g/l.

ΑΡΑΙΩΣΗ



50-100% με νερό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ



Πινέλο, ρολό, πιστόλι

ΣΤΕΓΝΩΜΑ



1 ώρα

ΑΠΟΔΟΣΗ



15-20m²/l

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



0,75l, 3l, 10l

Φυλλάδιο Τεχνικών Πληροφοριών

Ημερομηνία αναθεώρησης: 05/07/2023

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό, στεγνό, καθαρό και απαλλαγμένο από ουσίες που μπορεί να επηρεάσουν την πρόσφυση του προϊόντος. Καθαρίστε την επιφάνεια από σκόνες, λάδια, κόλλες και σαθρά υλικά όπως ασταθή επιχρίσματα ελαιοχρωμάτων, πλαστικών χρωμάτων ή συνθετικών σοβάδων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Τρόπος Εφαρμογής: Ρολό, πινέλο, Airless πιστόλι

Αραίωση: Αραιώστε με νερό σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα και αναδεύστε

Τύπος Υποστρώματος	Προϊόν Επεξεργασίας
Πορώδης απορροφητικός σοβάς	-ΑΣΤΑΡΙ TETRADUR Νερού αραίωση 2:1
Σπατουλαριστή επιφάνεια	-ΑΣΤΑΡΙ TETRADUR Νερού αραίωση 2:1
Γυψοσανίδα	-ΑΣΤΑΡΙ TETRADUR Νερού αραίωση 2:1 ή
Σκυρόδεμα-Μπετόν	-ΑΣΤΑΡΙ TETRADUR Νερού αραίωση 2:1
Παλιό απορροφητικό χρώμα	-ΑΣΤΑΡΙ TETRADUR Νερού αραίωση 1:1
Υδρόχρωμα	-ΑΣΤΑΡΙ TETRADUR Νερού αραίωση 1:1 το πρώτο χέρι -ΑΣΤΑΡΙ TETRADUR Νερού αραίωση 2:1 το δεύτερο χέρι
Στοκαρισμένες ρωγμές, τρύπες κλπ	-ΑΣΤΑΡΙ TETRADUR Νερού αραίωση 2:1

*Η αραίωση αναφέρεται σε Αστάρι: Καθαρό νερό

Εφαρμογή: Εφαρμόστε το **Tetradur νερού** σε μια στρώση.

Χρόνοι Στεγνώματος @25°C, 50% σχετική υγρασία: Αφή: Εντός 60 λεπτών **Επαναβαφή:** Μετά από 2-3 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να διαφοροποιηθούν ανάλογα με την θερμοκρασία, την υγρασία, το πάχος του φιλμ και την κινητικότητα του αέρα.

Κατανάλωση: Περίπου 15-20 m²/l ανά στρώση ανάλογα με το ποσοστό αραίωσης και την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

Γενικές Παρατηρήσεις:

- Πλύνετε τα εργαλεία αμέσως μετά την εφαρμογή με νερό και απορρυπαντικό (αν κριθεί απαραίτητο).
- Αποφύγετε την εφαρμογή του προϊόντος όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος και επιφανείας είναι κάτω από τους 5°C και πάνω από τους 35°C.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται τις συσκευασίες σφραγισμένες στην αρχική τους μορφή και σε συνθήκες αποθήκευσης μακριά από παγετό, την ηλιακή ακτινοβολία και θερμοκρασία κάτω από 5°C και πάνω από 35°C.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Χειρίζεστε με προσοχή. Πριν και κατά τη διάρκεια της χρήσης τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας που αναγράφονται στις συσκευασίες και τα δοχεία, συμβουλευτείτε τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας της TETRALUX και ακολουθείτε όλους τους τοπικούς ή εθνικούς κανόνες ασφαλείας.

Οι παραπάνω τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες βασίζονται στην εμπειρία και στις γνώσεις της εταιρείας. Η εταιρεία εγγυάται την ποιότητα του προϊόντος, αλλά δεν φέρει καμία ευθύνη για φθορές που μπορεί να προκληθούν σε περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.