

METALLIC AQUA

Διακοσμητικό Ακρυλικό Χρώμα Νερού

Το **METALLIC AQUA** είναι ακρυλικό χρώμα νερού πολλαπλών χρήσεων, κατάλληλο για ζωγραφική, χειροτεχνία και διακόσμηση. Έχει υψηλή καλυπτικότητα, είναι εύκολο στη χρήση και εφαρμόζεται απευθείας πάνω στις περισσότερες επιφάνειες. Είναι άοσμο και παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες, στη φθορά και στο πλύσιμο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διακόσμηση επιφανειών από μπετόν, πέτρα, πηλό, γύψο, ξύλο, χαρτόνι, κατάλληλα ασταρωμένο σίδηρο, καμβά, πολυστερίνη κ.α. σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Χαρακτηριστικά-Ιδιότητες

- Μεγάλη καλυπτικότητα
- Εύκολη εφαρμογή
- Εντυπωσιακό μεταλλικό φινίρισμα



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τύπος Προϊόντος	Χρώμα βασισμένο σε ακρυλική διασπορά κατάλληλης σύνθεσης και σε επιλεγμένα μεταλλικά πηγμένα.
Πυκνότητα @25°C	1,18-1,23 g/ml
Ιξώδες @25°C	9500-10500 mPas
Χρόνοι Στεγνώματος @25°C, 50% σχετική υγρασία	Στην Αφή: Εντός 60 λεπτών Εφαρμογή Επόμενης Στρώσης: Μετά από 3-5 ώρες (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τη θερμοκρασία, την υγρασία, το πάχος του φιλμ, την απόχρωση και την κινητικότητα του αέρα)
Αποχρώσεις	Σε χρυσό, ασημί, bronze και copper (ελέγξτε τα χρωματισμένα προϊόντα πριν την εφαρμογή για να αποφεύγονται διαφορές στην απόχρωση)
ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)	Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ είναι 200g/l (2010). (Κατηγορία Α: "ιβ", Τύπος Υ, Επιχρίσματα διακοσμητικού αποτελέσματος). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 100g/l.

ΑΡΑΙΩΣΗ



0-5% κ.ο. με νερό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ



Πινέλο, ρολό, πιστόλι

ΣΤΕΓΝΩΜΑ



1 ώρα

ΑΠΟΔΟΣΗ



12-16 m²/l

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



250ml, 750ml

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό, στεγνό, καθαρό και απαλλαγμένο από όλες τις ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν απώλεια της καλής πρόσφυσης. Καθαρίστε την επιφάνεια από σκόνες, λάδια, κόλλες και σαθρά υλικά όπως ασταθή επιχρίσματα ελαιοχρωμάτων, χρωμάτων διασποράς ή συνθετικών σοβάδων. Στην συνέχεια εφαρμόστε απευθείας το προϊόν. Για εφαρμογή πάνω σε σίδηρο συστήνεται να προηγηθεί εφαρμογή αντισκωριακού ασταριού. Συνθετικές λείες επιφάνειες επεξεργάζονται με κατάλληλο γυαλόχαρτο για ενίσχυση της πρόσφυσης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Τρόπος Εφαρμογής: Ρολό, πινέλο, πιστόλι

Αραίωση: 0-5% κ.ο. με νερό

Εφαρμογή: Εφαρμόστε το **METALLIC AQUA** σε μία έως δύο στρώσεις.

Κατανάλωση: Περίπου 12-16 m²/l ανά στρώση σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

Γενικές Παρατηρήσεις:

- Πλύνετε τα εργαλεία αμέσως μετά την εφαρμογή με νερό και απορρυπαντικό (αν κριθεί απαραίτητο).
- Αποφύγετε την εφαρμογή του προϊόντος όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος και επιφανείας είναι κάτω από τους 10°C και πάνω από τους 33°C.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείτε τις συσκευασίες σφραγισμένες στην αρχική τους μορφή και σε συνθήκες αποθήκευσης μακριά από παγετό, την ηλιακή ακτινοβολία και θερμοκρασία κάτω από 5°C και πάνω από 35°C.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Χειρίζεστε με προσοχή. Πριν και κατά τη διάρκεια της χρήσης τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας που αναγράφονται στις συσκευασίες και τα δοχεία, συμβουλευτείτε τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας της TETRALUX και ακολουθείτε όλους τους τοπικούς ή εθνικούς κανόνες ασφαλείας.

Οι παραπάνω τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες βασίζονται στην εμπειρία και στις γνώσεις της εταιρείας. Η εταιρεία εγγυάται την ποιότητα του προϊόντος, αλλά δεν φέρει καμία ευθύνη για φθορές που μπορεί να προκληθούν σε περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.