

CHALK PAINT

Διακοσμητικό χρώμα κιμωλίας

Το Χρώμα κιμωλίας CHALK PAINT της Mondo bello είναι διακοσμητικό χρώμα νερού που δημιουργεί ματ φινιρίσμα και πλήθος διακοσμητικών εφέ, διχρωμίες, στυλ vintage, shabby chic. Είναι ιδανικό για την αναπαλαίωση και διακόσμηση ξύλινων επίπλων, τοίχων ή αντικειμένων από διάφορα υλικά, όπως ξύλο, γυαλί, σίδηρο, μάρμαρο, πλαστικό, ταπετσαρία, τούβλο, τσιμέντο κτλ. Εφαρμόζεται πάνω σε οποιαδήποτε παλιά επιφάνεια, βαμμένη με χρώμα ή βερνίκι. Στεγνώνει γρήγορα, έχει μεγάλη καλυπτικότητα και διατίθεται σε πολλές αποχρώσεις.

Χαρακτηριστικά-Ιδιότητες

- Εύκολη εφαρμογή
- Μεγάλη καλυπτικότητα
- Γρήγορο στέγνωμα
- Εύκολο τρίψιμο



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τύπος Προϊόντος	Χρώμα βασισμένο σε ακρυλική διασπορά κατάλληλης σύνθεσης και σε επιλεγμένα χρωστικά, αδρανή και πρόσθετα
Πυκνότητα @25°C	1,49-1,55 g/ml (για λευκό και βάσεις)
Ιξώδες @25°C	108,0-120,0 Krebs Units (για λευκό και βάσεις)
Χρόνοι Στεγνώματος @25°C, 50% σχετική υγρασία	Αφή: Εντός 30 λεπτών Επαναβαφή: Μετά από 6 ώρες (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τη θερμοκρασία, την υγρασία, το πάχος του φιλμ, την απόχρωση και την κινητικότητα του αέρα)
Αποχρώσεις	Σε λευκό, έτοιμες αποχρώσεις και σε απεριόριστες αποχρώσεις με το σύστημα χρωματισμού TETRALUX (ελέγξτε τα χρωματισμένα προϊόντα πριν την εφαρμογή για να αποφεύγονται διαφορές στην απόχρωση)
ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)	Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ είναι 200g/l (2010). (Κατηγορία Α: "Ιβ", Τύπος:Υ, Επιχρίσματα διακοσμητικού αποτελέσματος). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 79g/l.

ΑΡΑΙΩΣΗ



0-10%
με νερό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ



Πινέλο, ρολό

ΣΤΕΓΝΩΜΑ



30 λεπτά

ΑΠΟΔΟΣΗ



12m²/l

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



0,375l, 0,75l



σύστημα χρωματισμού

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό, στεγνό, καθαρό και απαλλαγμένο από ουσίες που μπορεί να επηρεάσουν την απόχρωση και την πρόσφυση του χρώματος. Καθαρίστε την επιφάνεια από σκόνες, λάδια, κόλλες και σαθρά υλικά όπως ασταθή επιχρίσματα ελαιοχρωμάτων, πλαστικών χρωμάτων ή συνθετικών σοβάδων. Στη συνέχεια προετοιμάστε τις επιφάνειες ανάλογα με την περίπτωση όπως συστήνεται παρακάτω:

Τύπος Υποστρώματος	Επεξεργασία
Σοβάς, σπατουλαριστή επιφάνεια, γυψοσανίδα, σκυρόδεμα-μπετόν (Για νέες επιφάνειες ή επιφάνειες σε κακή κατάσταση)	Προετοιμασία με ΑΣΤΑΡΙ TETRADUR Νερού αραιώση 2:1 με νερό.
Παλιές και νέες ξύλινες επιφάνειες	Για καλύτερη πρόσφυση, τρίψιμο με γυαλόχαρτο από νούμερο 120 και πάνω.
Γυαλί, μάρμαρο, ταπετσαρία	Απευθείας εφαρμογή του Chalk paint.
Νέες μεταλλικές επιφάνειες	Προετοιμασία με TETRARUST Διαλύτου
Παλιές βαμμένες μεταλλικές επιφάνειες	Για καλύτερη πρόσφυση, τρίψιμο με γυαλόχαρτο από νούμερο 120 και πάνω.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Τρόπος Εφαρμογής: Πινέλο, ρολό.

Αραίωση: Αραιώστε 0-10% κ.ο με νερό, ανάλογα με το επιθυμητό αποτέλεσμα και αναδεύστε

Εφαρμογή: Εφαρμόστε το **Chalk paint** σε μία ή δύο στρώσεις ανάλογα με το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Για διχρωμία: Μπορείτε να εφαρμόσετε δύο στρώσεις διαφορετικού χρώματος. Αφού στεγνώσει καλά η επιφάνεια, με ένα γυαλόχαρτο τρίψτε τοπικά το τελικό χρώμα στα σημεία που επιθυμείτε, ώστε να αρχίσει να φαίνεται η προηγούμενη απόχρωση και να αποκτήσει η επιφάνεια μια εντυπωσιακή vintage ή shabby chic όψη.

Εφαρμόστε κερί κιμωλίας Chalk wax ή υδατοδιαλυτό βερνίκι κιμωλίας Chalk varnish για

διαφορετικό πεπαλαιωμένο αποτέλεσμα και επιπλέον προστασία.

Χρόνοι Στεγνώματος @25°C, 50% σχετική υγρασία: Αφή: Εντός 30 λεπτών **Επαναβαφή:** Μετά από 6 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να διαφοροποιηθούν ανάλογα με την θερμοκρασία, την υγρασία, το πάχος του φιλμ, την απόχρωση και την κινητικότητα του αέρα.

Κατανάλωση: Περίπου 12 m²/l ανά στρώση σε λείες επιφάνειες. Σε ανώμαλες επιφάνειες η κατανάλωση θα είναι μεγαλύτερη.

Γενικές Παρατηρήσεις:

- Πλύνετε τα εργαλεία αμέσως μετά την εφαρμογή με νερό και απορρυπαντικό (αν κριθεί απαραίτητο).
- Αποφύγετε την εφαρμογή του προϊόντος όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος και επιφανείας είναι κάτω από τους 5°C και πάνω από τους 35°C.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείτε τις συσκευασίες σφραγισμένες στην αρχική τους μορφή και σε συνθήκες αποθήκευσης μακριά από παγετό, την ηλιακή ακτινοβολία και θερμοκρασία κάτω από 5°C και πάνω από 35°C.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Χειρίζεστε με προσοχή. Πριν και κατά τη διάρκεια της χρήσης τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας που αναγράφονται στις συσκευασίες και τα δοχεία, συμβουλευτείτε τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας της TETRALUX και ακολουθείτε όλους τους τοπικούς ή εθνικούς κανόνες ασφαλείας.

Οι παραπάνω τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες βασίζονται στην εμπειρία και στις γνώσεις της εταιρείας. Η εταιρεία εγγυάται την ποιότητα του προϊόντος, αλλά δεν φέρει καμία ευθύνη για φθορές που μπορεί να προκληθούν σε περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.