

TETRALKYD

Βερνικόχρωμα για μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες

Το **TETRALKYD** είναι βερνικόχρωμα αλκυδικών ρητινών υψηλής ποιότητας, για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Συνιστάται για ασταρωμένες μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες. Απλώνεται εύκολα και έχει μεγάλη καλυπτικότητα. Συνδυάζει γυαλάδα και μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες.

Χαρακτηριστικά-Ιδιότητες

- Εύκολη εφαρμογή
- Άριστη καλυπτικότητα
- Μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες
- Ισχυρή πρόσφυση και αντιδιαβρωτικό φινίρισμα



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τύπος Προϊόντος	Βερνικόχρωμα αλκυδικών ρητινών
Πυκνότητα @25°C	1,10-1,16 gr/ml (για λευκό και βάσεις)
Ιξώδες @25°C	80,0-90,0 Krebs Units (για λευκό και βάσεις)
Χρόνοι Στεγνώματος @25°C, 50% σχετική υγρασία	Αφή: Εντός 2 ωρών Επαναβάφή: Μετά από 16 ώρες (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τη θερμοκρασία, την υγρασία, το πάχος του φιλμ, την απόχρωση και την κινητικότητα του αέρα)
Αποχρώσεις	Σε λευκό και σε απεριόριστες αποχρώσεις με το σύστημα χρωματισμού TETRALUX (ελέγξτε τα χρωματισμένα προϊόντα πριν την εφαρμογή για να αποφεύγονται διαφορές στην απόχρωση)
ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)	Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ, Κατηγορία Α/θ, Τύπος: Δ, "Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού" είναι 500gr/l (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 499gr/l.

ΑΡΑΙΩΣΗ



5-10% με
διαλυτικό Νο804
για ρολό ή πινέλο

ΕΦΑΡΜΟΓΗ



Πινέλο, ρολό, πιστόλι

ΣΤΕΓΝΩΜΑ



2 ώρες

ΑΠΟΔΟΣΗ



13-16 m²/l

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



180ml, 375ml,
750ml, 2.5l, 20l



σύστημα χρωματισμού

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό, στεγνό, καθαρό και απαλλαγμένο από ουσίες που μπορεί να επηρεάσουν την πρόσφυση του χρώματος. Λειάνετε τις επιφάνειες με κατάλληλο γυαλόχαρτο και στη συνέχεια ασταρώστε ανάλογα με την περίπτωση, όπως συστήνεται παρακάτω:

Τύπος Υποστρώματος	Προϊόν Επεξεργασίας
Μεταλλικές επιφάνειες	-TETRARUST αντισκωριακό αστάρι μετάλλων
Ξύλινες επιφάνειες	-TETRAPRIMER βελατούρα διαλύτου

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Τρόπος Εφαρμογής: Ρολό, πινέλο, πιστόλι αέρος

Αραιώση: Αραιώστε με διαλυτικό και αναδεύστε

- 5-10% κ.β. με διαλυτικό Νο804 για ρολό ή πινέλο

Εφαρμογή: Εφαρμόστε το **Tetralux** σε δύο λεπτές στρώσεις για να πετύχετε ομοιόμορφο αποτέλεσμα και καλύτερη αντιδιαβρωτική προστασία.

Χρόνοι Στεγνώματος @25°C, 50% σχετική υγρασία:

Αφή: Εντός 2 ωρών **Επαναβαφή:** Μετά από 16 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να διαφοροποιηθούν ανάλογα με την θερμοκρασία, την υγρασία, το πάχος του φιλμ, την απόχρωση και την κινητικότητα του αέρα.

Κατανάλωση: Περίπου 13-16 m²/l ανά στρώση.

Γενικές παρατηρήσεις:

- Καθαρίστε τα εργαλεία μετά την εφαρμογή με διαλυτικό Νο804 ή Νο806 και αμέσως μετά πλύνετε τα με νερό και απορρυπαντικό (αν κριθεί απαραίτητο). Μην απορρίπτετε τα υγρά από το πλύσιμο στο υδάτινο περιβάλλον.

- Αποφύγετε την εφαρμογή του προϊόντος όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος και επιφανείας είναι κάτω από τους 5°C και πάνω από τους 35°C.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείτε τις συσκευασίες σφραγισμένες στην αρχική τους μορφή και σε συνθήκες αποθήκευσης μακριά από παγετό, την ηλιακή ακτινοβολία και θερμοκρασία κάτω από 5°C και πάνω από 35°C.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Χειρίζεστε με προσοχή. Πριν και κατά τη διάρκεια της χρήσης τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας που αναγράφονται στις συσκευασίες και τα δοχεία, συμβουλευτείτε τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας της TETRALUX και ακολουθείτε όλους τους τοπικούς ή εθνικούς κανόνες ασφαλείας.

Οι παραπάνω τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες βασίζονται στην εμπειρία και στις γνώσεις της εταιρείας. Η εταιρεία εγγυάται την ποιότητα του προϊόντος, αλλά δεν φέρει καμία ευθύνη για φθορές που μπορεί να προκληθούν σε περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.